

BLACK JACK FLASHING TAPE - SAVALIPĖ HIDROIZOLIACINĖ JUOSTA-TRADE & DIY RULONAIŠ


Spalva	Produkto kodas	Pakuotė	Vnt. dėžėje
Švino	FLAS075	75mm x 10Mtr	8
	FLAS100	100mm x 10Mtr	6
	FLAS150	150mm x 10Mtr	4
	FLDIY100	100mm x 3Mtr	6
	FLDIY150	150mm x 3Mtr	4

BLACK JACK FLASHING TAPE DIY - su 250ml skardine grunto viduje.

Produkto aprašymas

Stipriai prisiklijuojanti savalipė izoliacinė juosta iš aliuminio folijos, padengtos polimeriniais bituminiais klijais. Klijai suformuoja tvirtą vandeniui atsparią sandūrą tiesiog paspaudus juostą į vietą ranka.

Nauda

Pakeičia švininę juostą, skirtą izoliavimui.

Savalipė - nereikalauja papildomai klijų.

Panaudojimo sritis

Bendras esamų nesandarumų remontas.

Bituminių ar panašių stogų izoliavimui.

Parapetų izoliavimas.

Šiltnamių stogų sandarinimas.

Švininės izoliacijos pakeitimui.

Betono įtrūkimų remontui.

Švieslangių izoliavimui.

Latakų remontui.

Stogo dangos varžtų izoliavimas.

Stogo kraigų sandarinimui.

Šilumos izoliacinių medžiagų apsauginė danga.

Papildomų elementų praeinančių per stogo dangą izoliavimas.

Sandarinimas tarp medienos ir plytų.

Aprirbojimai

Gruntuoti porėtus paviršius gruntu BLACK JACK BITUMEN AND FLASHING PRIMER.

Neklijuoti ant drėgnų paviršių.

Šaltu oru arba nepalankiomis darbui sąlygomis juostos lipnumas gali būti sumažėjęs.

Naudoti karšto oro pūteklį ir pašildyti bituminį sluoksnį, kad padidinti lipnumą.

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, nesuteršti alyva, riebalais bei nedulkini. Pašalinti visas atplaišas gramdikliu arba metaliniu šepetiu. Porėti paviršiai, tokie kaip betonai ar plytos turi būti nugruntuoti gruntu BLACK JACK BITUMEN AND FLASHING PRIMER ir prieš klijavimą išdžiūvę.

Taikymas

Atkirpti reikiamą juostos ilgį. Nulupti apsauginę plėvelę apytiksliai 5cm ir pritaikyti juostą į reikiamą vietą.

Tęsti apsauginės plėvelės nuplėšimą tuo pačiu taikyti juostą į reikiamą vietą, kad išvengtų nereikalingo juostos susiglamžymo. Užtikrinti pilną paviršių kontaktą, kad nebutų uzdarų oro ertmių. Naudoti mažą ritinėlį, kad visi juostos kraštai ir užlaidos būtų tinkamai izoliuoti. Užlaidos turėtų būti 25mm ilgio.

Techniniai duomenys

Apdailinis paviršius	Imituojanti švino spalvą
Folijos storis	50 mikronų
Klijų storis	1.3mm
Pailgėjimas	15%
Juostos stiprumas	3.5 N/mm
Juostos stiprumas prie gruntuoto betono	3.5 N/mm
Lankstumas -15°C	Nėra įtrūkimų
Aplikacijos temperatūra Diapazonas	5 - 40 °C
Eksplotavimo temperatūra	-10 iki 80°C
Svoris	1.4 kg/m ²

Sveikata ir apsaugos priemonės

Pasikonsultuokite su MSDS dėl pavojų sveikatai.

Sandėliavimas

Sandėliuoti originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo ugnies šaltinio.

Tinkamumo laikas

24 mėn nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje, nepažeistoje pakuotėje.

Importuotojas: UAB "RUFAX", Joninių g.17, Domeikava, Kauno rajonas. LT-54354.

tel.: +370 37 477547, +370 698 01221, www.rufax.lt, el. paštas: rufax@takas.lt