

Opti-mix Superkoncentruotas skiedinio plastiklis

Techninė specifikacija: LST EN 934-3

Opti-mix yra superkoncentruotas orą įtraukiantis skystas, plastifikuojantis įmaišinis priedas – plastiklis, 25 kartus stipresnis už analogiškus standartinius produktus.

Plastiklis *Opti-mix* skiedinio mišinyje sudaro stabilius oro burbuliukus, kurie skiediniui suteikia plastiškumą (suteikia „riebaus mišinio“ konsistenciją), skiediniui slūgstant išvengiama krekingo, įtrūkimų, didėja ilgalaikis atsparumas užšalimo/atšilimo ciklams. Sumažėja tikimybė atsirasti baltoms druskų dėmėms, tarp atskirų smėlio ir cemento partijų, suvienodinama skiedinio kokybė. Plastiklis *Opti-mix* skiediniuose keičia kalkes.

Paskirtis:

- mūro skiediniams,
- tinkavimui,
- išlyginamajam sluoksniui,
- mūro darbams.

Privalumai

- koncentruota formulė (1 l plastiklio atitinka 25 l standartinio plastiklio),
- lengva naudoti (bakelis su dozatoriumi),
- maksimalus plastifikuojantis poveikis,
- pagerina skiedinio apdirbamumą (konsistenciją).

Aprobojimai

- nenaudoti konstrukciniam betonui,
- neviršyti rekomenduojamo kiekio,
- mišinio paruošimui skirtame vandenyje nenaudoti su kitais priedais,
- nenaudoti kalkiniuose skiediniuose.

Techniai rodikliai:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Būvis, spalva: | skystis, tamsiai rudos spalvos |
| Lyginamasis svoris (20°C): | 1,02 - 1,06 g/m ³ |
| pH: | 8,2 – 10,2 |
| sausų dalelių kiekis: | 25,2 - 27,9% |
| Chloridų kiekis: | <0,1% nuo masės |
| Šarmų kiekis: | 2,3% masės |
| Korozijos poveikis: | nėra. |

Sąnaudos:

5 – 10 ml plastiklio 50 kg cemento.

Naudojimas

Prieš naudojant suplakti. Atidarant indą, dangtelį paspausti žemyn, pasukti prieš laikrodžio rodyklę ir jį nuimti. Paspaudus indą, dozavimo talpą pripildyti (maksimalus kiekis 5-10 ml. 50 kg cemento) priedo. Plastiklį supilti į vandenį (ne daugiau 10 l) ir gerai išmaišyti. Plastiklio tiesiogiai nepilti į maišyklę. Plastiklis naudojamas praskiestas vandeniu. Baigus darbą, indo dangtelį užsukti.

Pakuotė:

250 ml ir 1 ltr talpos plastikinis bakelis..

Sandėliuoti:

Uždaroje pakuotėje, 5 - 40°C temperatūroje.

Gamintojas: Everbuild Building Products, Anglija